



Committente: Bettazza Graniti SA, Cevio
 Cantiere: Certificazione di pietre naturali
 Data: 06.04.05 Mandato: 04-4389

ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA

Norme: SN EN 13755, SN EN 1341

Campioni in esame:

Descrizione: Para-Gneiss biotitico
Provenienza: Cava Boschetto, Bettazza Graniti SA, CH - 6675 Cevio
Dimensioni: Carote di $\varnothing = 70$ mm e H = 70 mm
Prelievo: Eseguito dal Committente
Data di consegna: 12.11.04
Data dell'analisi: 18.11.04 ÷ 02.12.04
Operatore: Dr. F. Jauch

Nome	Massa campione essiccato m_d [kg]	Massa campione saturo m_s [kg]	Assorbimento A_b [%]
A-1	831.9	834.4	0.3
A-2	835.4	837.9	0.3
A-3	837.3	839.8	0.3
A-4	832.9	835.3	0.3
A-5	834.2	836.7	0.3
A-6	846.0	848.5	0.3

Valore medio e deviazione standard: 0.3 ± 0.0 %

Osservazioni:

Il direttore: Dr. M. Di Tommaso

