



Cava Boschetto, Bettazza Graniti SA, CH - 6675 Cevio
05

EN 1341
Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Para-Gneiss biotitico

| | |
|--|-----------------|
| Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica | 0.3 % |
| Resistenza alla flessione sotto carico concentrato | 18.6 MPa |
| Resistenza alla flessione dopo i cicli di gelo/disgelo | 17.5 MPa |
| Resistenza allo scivolamento in assenza di lucidatura (USRV) | 85 |
| Resistenza all'abrasione | 19 mm |