



IMM

Istituto Meccanica dei Materiali SA
Via al Molino
CH - 6916 Grancia

Cava Boschetto, Bettazza Graniti SA, CH - 6675 Cevio

05

SN EN 1341

Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne

Para-Gneiss biotitico

Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica	0.3 %
Resistenza alla flessione sotto carico concentrato	18.6 MPa
Resistenza alla flessione dopo i cicli di gelo/disgelo	17.5 MPa
Resistenza allo scivolamento in assenza di lucidatura (USRV)	85
Resistenza all'abrasione	19 mm