



Auftraggeber:	Bettazza Graniti SA, Cevio
Baustelle:	Zertifizierung von Naturstein
Datum:	06.04.05 Mandat: 04-4389

WASSERAUFNAHME UNTER ATMOSPHERISCHEM DRUCK

Normen: EN 13755, EN 1341

Prüfkörper:

Beschreibung: Biotitischer Paragneis
Herkunft: Steinbruch Boschetto, Bettazza Graniti SA, CH - 6675 Cevio
Dimensionen: Bohrkern $\varnothing = 70$ mm und H = 70 mm
Entnahme: Durch Auftraggeber
Abgabedatum: 12.11.04
Prüfungsdatum: 18.11.04 ÷ 02.12.04
Prüfer: Dr. F. Jauch

Name	Masse getrocknete Probe m_d [kg]	Masse gesättigte Probe m_s [kg]	Wasseraufnahme A_b [%]
A-1	831.9	834.4	0.3
A-2	835.4	837.9	0.3
A-3	837.3	839.8	0.3
A-4	832.9	835.3	0.3
A-5	834.2	836.7	0.3
A-6	846.0	848.5	0.3

Mittelwert und Standardabweichung: 0.3 ± 0.0 %

Bemerkungen:

Der Leiter: Dr. M. Di Tommaso

