



**Steinbruch Boschetto, Bettazza Graniti SA, CH - 6675 Cevio
05**

**EN 1341
Platten aus Naturstein für Aussenbereiche
Biotitischer Paragneis**

Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck	0.3 %
Biegefestigkeit unter Mittellinienlast	18.6 MPa
Biegefestigkeit nach den Frost- und Tauzyklen	17.5 MPa
Gleitwiderstand an unpolierten Platten (USRV)	85
Widerstand gegen Verschleiss	19 mm