



IMM

Istituto Meccanica dei Materiali SA
Via al Molino
CH - 6916 Grancia

Steinbruch Boschetto, Bettazza Graniti SA, CH - 6675 Cevio

05

EN 1341

Platten aus Naturstein für Aussenbereiche

Biotitischer Paragneis

Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck	0.3 %
Biegefestigkeit unter Mittellinienlast	18.6 MPa
Biegefestigkeit nach den Frost- und Tauzyklen	17.5 MPa
Gleitwiderstand an unpolierten Platten (USRV)	85
Widerstand gegen Verschleiss	19 mm