

Auftraggeber:	Bettazza Graniti SA, Cevio
Baustelle:	Zertifizierung von Naturstein
Datum:	06.04.05 Mandat: 04-4389

GLEITWIDERSTAND

Norm: EN 1341 (D)

Prüfkörper:

Beschreibung: Biotitischer Paragneis
Herkunft: Steinbruch Boschetto, Bettazza Graniti SA, CH - 6675 Cevio
Dimensionen: Platten 150x100x30 mm
Entnahme: Durch Auftraggeber
Abgabedatum: 12.11.04
Prüfungsdatum: 18.03.05
Prüfer: Dr. F. Jauch

Polierung: "120" (Bezeichnung des Auftraggebers)
Referenzstein: Quarz-Dolerit, TRL-Typ
Oberfläche: Nass
Hemmschuhbreite: 31.8 mm
Untersuchte Länge: 76 mm

Name	Gleitrichtung	Einzelne Werte des Gleitwiderstandes					Mittelwert	
		Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5	Letzten 3 Testen	Gesamtproben
C-1	Vorwärts	38	38	40	40	42	41	42
	Rückwärts	44	45	45	44	43	44	
C-2	Vorwärts	40	40	42	43	43	43	42
	Rückwärts	39	40	41	40	40	40	
C-3	Vorwärts	38	39	38	39	39	39	39
	Rückwärts	39	39	39	38	38	38	
C-4	Vorwärts	37	40	37	40	38	38	40
	Rückwärts	41	40	40	41	41	41	
C-5	Vorwärts	42	42	42	41	40	41	42
	Rückwärts	42	43	43	43	42	43	
C-6	Vorwärts	44	43	42	42	44	43	43
	Rückwärts	41	42	42	43	43	43	

Gleitwiderstandsmittelwert USRV = 49

Das Resultat entspricht dem Mittelwert der 6 Proben multipliziert mit dem Korrekturfaktor 1.2

Bemerkungen:

Der Leiter: Dr. M. Di Tommaso


